

Fiche technique

Peinture à l'argile ELERKOS N° 169

Destination	En intérieur, pour tous les supports minéraux absorbants, en particulier pour les murs en terre. Ne pas utiliser pour les sols.
Caractéristiques	Peinture exempte de solvant. Mise en couleur possible avec les Poudres colorantes URA N° 849-870. Peinture à l'argile fine et mate Application en couche plus épaisse possible.
Composition complète	Eau, argile blanche, craie, pigments de terre et pigments minéraux, méthylcellulose, huile de carthame, protéines, talc, diatomite, cellulose et chlorure d'argent.
Teintes	201 Blanc Dans le cas de mise en couleur, mélanger tout d'abord les Poudres colorantes URA N° 849-870 avec un peu d'eau (quantité de poudres colorantes : 1 à 10 % du mélange) avant de les incorporer à la peinture.
Dilution	A l'eau. La peinture est prête à l'emploi.
Application	Appliquer au rouleau en peau de mouton ou rouleau moltoprène, à la brosse à badigeon, au pinceau ou au pistolet Airless à une température ambiante supérieure à 12°C. L'application au rouleau en peau de mouton est conseillée. (Pour plus de Conseils d'application: voir au verso)
Rendement	De 3 à 9 m ² au litre, soit 167 ml au m ² , selon l'épaisseur de l'application et l'outillage utilisé.
Nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau chaude aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23° C et 50% d'humidité relative de l'air, sec au bout de 6 à 12 heures.
Densité	1,34 g / ml environ.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	1 l ; 5 l ; 10 l.
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 1 an. Utiliser le produit entamé dans un délai de 2 jours.
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

Conseils d'application

Peinture à l'argile ELERKOS N° 169

Préparation du support

Le support doit être sec, résistant, absorbant, propre et dépolvé. Sur les supports très absorbants, passer en apprêt de la Sous-couche murale GRAVA N° 408 ou de la Peinture à l'argile ELERKOS N° 169 diluée à raison de 1 vol. pour 1vol. d'eau.

Reboucher les trous et fissures avec un enduit mural. Dans le cas de fissures mouvantes importantes, procéder à un rebouchage renforcé.
L'aperçu suivant indique la marche à suivre selon les différents types de supports : travaux préparatoires et application éventuelle de Sous-couche murale GRAVA N° 408.
La Sous-couche murale GRAVA N° 408 doit être diluée avec de l'eau de sorte qu'elle ne forme aucun film sur le mur. Faire un essai sur le support!
Sur les supports très absorbants tels que par ex. enduits à la terre, appliquer la Sous-couche GRAVA N° 408 non diluée.
En présence de taches de nicotine, passer de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618.

<u>Support</u>	<u>Travaux préparatoires</u>	<u>Sous-couche</u>
Ciment, plâtre, chaux	Dépolvé, nettoyer. Poncer éventuellement pour enlever la couche de frittage. Ne doit plus présenter d'alcalinité.	GRAVA N° 408
Béton	Eliminer les restes d'huile de coffrage, dépolvé et nettoyer. Passer de l'enduit sur les surfaces poreuses.	GRAVA N° 408
Béton - gaz	Dépolvé, nettoyer. Passer éventuellement de l'enduit.	GRAVA N°408
Mur en terre crue, mur apparent	Dépolvé, nettoyer.	GRAVA N° 408
Anciennes finitions légèrement farinantes	Brosser avec une brosse métallique et dépolvé.	GRAVA N° 408
Peintures à la colle ou anciennes finitions mal adhérentes	Décaper complètement, rincer et laisser sécher.	-----
Placoplâtre et Fermacell	Vérifier les joints. Passer éventuellement de l'enduit.	GRAVA N° 408 sur les jointements
Papier ingrain, papier peint	Vérifier décollement éventuel et recoller si nécessaire.	-----

Application

Appliquer la peinture finement et régulièrement au rouleau ou à la brosse et bien étaler dans tous les sens. Pour l'application au pistolet Airless, diluer la peinture avec 5 à 15% d'eau. Avec les pistolets Wagner SF ou PS la pression d'injection doit être de 140-180. Pour les pistolets TradeTip 2 : travailler avec une buse de 415-419. En règle générale, 1 seule couche est suffisante.

Conseils d'utilisation

Bien mélanger avant l'emploi et pendant l'application.
Bien aérer pendant l'application et le séchage.
Conserver hors de la portée des enfants.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.