

## Fiche technique

### Sous-couche murale GRAVA N° 408

<b>Destination</b>	S'utilise à l'intérieur, pour redurcir et fixer les supports légèrement poudreux, farinants ou très absorbants. Permet un bon accrochage des peintures murales de la gamme LIVOS. S'applique sur le placoplâtre avant la pose du papier peint (à l'aide de la Colle Papier peint LAVO N° 535), afin de faciliter le décollage ultérieur.
<b>Caractéristiques</b>	Perméabilité à la vapeur d'eau. La Sous-couche murale GRAVA N° 408 a reçu la note <b>Très bien</b> dans la revue écologique « Ökotest : Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren » ( Spécial « Construction, habitat, rénovation »), numéro 5 / 2003.
<b>Composition complète</b>	Eau, huile de lin, cire d'abeille, méthylcellulose, résine de mélèze, dammar, gomme-laque, borax, composants isoaliphatiques, essence d'orange, chlorure d'argent, huiles essentielles de romarin et éthanol.
<b>Teinte</b>	Transparente après séchage.
<b>Dilution</b>	Ce produit concentré se dilue à l'eau: 1 volume de produit pour 1 volume d'eau.
<b>Application</b>	A la brosse à badigeon à une température ambiante supérieure à 10°C. Nettoyer les outils à l'eau pendant l'application dès que des granulations ou des traînées sont visibles. (Pour plus de conseils d'application: voir au verso)
<b>Rendement</b>	1 litre de solution diluée prête à l'emploi pour environ 17 m <sup>2</sup> , soit 59 ml / m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable!
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse (eau additionnée de Nettoyant LATIS N°551 ou de Nettoyant Outils LATIS N°558).
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 24 heures.
<b>Densité</b>	Environ 0,96 g/ml.
<b>Remarque</b>	Contient du limonène. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	0,5 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
<b>Stockage</b>	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Une fois entamé ou dilué, le produit ne se conserve pas. Utiliser le produit entamé dans les 2 à 3 jours.
<b>Emballage</b>	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

## Conseils d'application

# Sous-couche murale GRAVA N° 408

**Le support** Le support doit être sec, plan, résistant, absorbant, à pH neutre, propre et exempt de restes d'agents de démoulage, de fissures, d'efflorescences et de moisissures.

**Préparation du support** Reboucher les trous et fissures avec de l'Enduit mural VEDO N° 440. Dans le cas de fissures mouvantes importantes, procéder à un rebouchage renforcé.  
L'aperçu suivant indique les travaux préparatoires à effectuer:

### Support

Ciment, plâtre, chaux

Chape

Béton

Béton - gaz

Mur en terre crue, mur apparent

Anciennes finitions légèrement farinantes

Peintures à la colle ou anciennes finitions mal adhérentes

Panneaux de fibres dures

Placoplâtre et Fermacell

### Travaux préparatoires

Dépoussiérer, nettoyer.  
Poncer éventuellement pour enlever la couche de frittage.

Reste maximal d'humidité :  
Chape ciment < 2%  
Chape anhydrite < 0,5%  
Passer un enduit sur les chapes non absorbantes. Sur toute la surface.

Éliminer les restes d'huile de coffrage, dépoussiérer et nettoyer.

Dépoussiérer, nettoyer. Éventuellement gratter toute la surface.

Dépoussiérer, nettoyer.

Aspirer. Éventuellement brosser avec une brosse métallique et dépoussiérer.

Décaper complètement, rincer et laisser sécher.

Éliminer les restes éventuels d'agents de séparation avec des moyens appropriés.

Vérifier les joints

**Application** Très bien remuer ou agiter la Sous-couche murale GRAVA N°408. Faire un essai préalable !  
Ce produit concentré se dilue en règle générale à raison de 1 volume de produit pour 1 à 2 volumes d'eau légèrement tempérée selon le pouvoir absorbant du support (ajouter lentement en remuant sans cesse). La Sous-couche murale GRAVA N° 408 doit être diluée avec de l'eau de telle sorte qu'elle ne forme aucun film sur le mur. Faire un essai sur le support!  
Dans le cas de supports muraux fortement absorbants comme terre crue ou chaux, appliquer GRAVA non dilué ou dilué à l'eau à raison de 20%. Faire des essais préalables!

**Conseils d'utilisation** Le produit GRAVA peut être mélangé avec de la Colle Papiers peints LAVO N° 535 diluée afin de faciliter le décollage ultérieur du papier peint: 1 volume de GRAVA (dilué avec 20% d'eau) pour 1 volume de Colle LAVO N° 535.  
Dans le cas de taches de nicotine ou d'eau, utiliser la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618 et non pas GRAVA. Dans le cas de panneaux de particules, de contreplaqué, de panneaux OSB ou de supports contenant des substances teintantes risquant de ressortir au travers de la finition, utiliser également la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618 à la place de la Sous-couche GRAVA.  
Dans le cas d'efflorescences, consulter d'abord un spécialiste qui en déterminera la nature et indiquera le traitement nécessaire.  
Un éventuel léger dépôt ne diminue en rien la qualité du produit.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.